



# DOLPHIN SPEED GLAZE

BAGDOLSG/1

Version: 4.0

Date d'émission: 23/06/2018 Date de révision: 22/03/2020 Remplace la fiche: 07/01/2020



DRIVING SURFACE PERFECTION







## FICHE TECHNIQUE

Un mastic de finition de haute technologie, léger, et avec un durcissement très rapide spécialement conçu pour réparer les rayures, les impacts de gravillons et la porosité. Sa formulation autonivelante durcie jusqu'à 3 fois plus vite par rapport aux mastics de finition standards. Idéal pour corriger de petites imperfections telles que les trous, rayures et projections de gravillons.




- Ponçage sans effort pour obtenir une finition ultra lisse.
- Résiste aux solvants.

Produit	Référence	Format	Durée de vie
DOLPHIN SPEED GLAZE	BAGDOLSG/1	Sac de 400ml	5 ans

## INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

 FOR PPE RECOMMENDATIONS REFER TO SDS	<b>IMPORTANT: Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.</b> Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection.																		
<b>Préparation de la Surface</b> 	<b>Surface</b> Acier Nu Aluminium Galvanisé Peinture d'Origine Plastique Renforcé Fibre de Verre, SMC Mastic Polyester	<b>Dégraissant</b> Dégraissants Solvantés SYSTEM 20 Dégraissants Solvantés SYSTEM 20 Dégraissants Solvantés SYSTEM 20 Dégraissants Solvantés SYSTEM 20 Dégraissant H2O SYSTEM 20 Dégraissants Solvantés SYSTEM 20	<b>Abrasif</b> P80 P180 P180 P180 P180 P80-P180																
<b>Application</b> 	<b>Ratio de mélange (Durcisseur BPO)</b> <b>Temps de Gel</b> <b>Temps de Séchage</b>  <b>Profondeur Maximale de Remplissage</b> <b>Infrarouge Durcissement</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>10°C</th> <th>20°C</th> <th>30°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ratio de mélange (Durcisseur BPO)</td> <td>3%</td> <td>2%</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>Temps de Gel</td> <td>6 – 7 minutes</td> <td>4 – 6 minutes</td> <td>4 – 5 minutes</td> </tr> <tr> <td>Temps de Séchage</td> <td>10 – 15 minutes</td> <td>6 – 8 minutes</td> <td>6 – 8 minutes</td> </tr> </tbody> </table> 1 - 2 mm 50 – 80 cm, 80 °C, 5 minutes		10°C	20°C	30°C	Ratio de mélange (Durcisseur BPO)	3%	2%	1%	Temps de Gel	6 – 7 minutes	4 – 6 minutes	4 – 5 minutes	Temps de Séchage	10 – 15 minutes	6 – 8 minutes	6 – 8 minutes	Pour de meilleurs résultats, une bonne préparation est essentielle. Nettoyer et dégraisser pour éliminer la saleté, l'huile, la graisse et la cire avec une solution de nettoyage telle que les Dégraissants SYSTEM 20 U-POL. Poncer la surface avec du papier abrasive comme mentionné au-dessus. Poncer la surface avec du papier abrasive comme mentionné au-dessus. Nettoyer à nouveau, sécher et dégraisser la surface poncée préparée pour l'application.  Bien mélanger sur la palette de mélange Onion Board. Ne pas en mettre plus ou moins que ce qui est indiqué. Appliquer avec pression pour réduire l'air emprisonné. Non recommandé pour les applications inférieures à 5°C.
	10°C	20°C	30°C																
Ratio de mélange (Durcisseur BPO)	3%	2%	1%																
Temps de Gel	6 – 7 minutes	4 – 6 minutes	4 – 5 minutes																
Temps de Séchage	10 – 15 minutes	6 – 8 minutes	6 – 8 minutes																
<b>Ponçage</b> 	<b>Ponçage Initial</b> <b>Ponçage Final</b>	P180 P180 - P240  U-POL recommande le Guide de Ponçage GUIDE/AL pendant le processus de ponçage pour mieux identifier les imperfections de la surface.																	
<b>Revêtement</b> 	Une fois poncée, cette formulation peut être peinte avec la plupart des systèmes de peinture à base solvantée/aqueuse. U-POL recommande d'appliquer un Apprêt SYSTEM 20 pour obtenir la surface parfaite pour la couleur de votre choix.																		

## INFORMATION TECHNIQUE

<b>Propriétés physiques</b> 	<b>Apparence</b> <b>Couleur</b> <b>Masse volumique</b>	Liquide. bleu clair 1,225 (1,2 – 1,25) g/cm <sup>3</sup>
<b>Information COV</b> 	<b>Catégorie COV (2004/42/CE)</b>	Mastic pour carrosserie/produit de rebouchage, produit de catégorie: IIBb, limite max 250 g/l  Le contenu COV de ce produit tel qu'il est reçu est de 193 g/l. Le contenu COV de ce produit prêt-à-l'emploi est 100 g/l.
<b>Stockage</b> 	<b>Température de stockage recommandée</b>	< 25 °C  Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
<b>Produits Associés</b>	<b>Produit</b> Palette de Mélange Onion Board Applicateur U-POL SYSTEM 20 dégraissant aqueux	<b>Référence</b> ON/1 APL/1 S2000/5  <b>Format</b> 100-feuilles 20-paquet Boîte 5L



# DOLPHIN SPEED GLAZE

BAGDOLSG/1

Version: 4.0

Date d'émission: 23/06/2018 Date de révision: 22/03/2020 Remplace la fiche: 07/01/2020



DRIVING SURFACE PERFECTION

## FICHE TECHNIQUE



SYSTEM20 Dégraissant Solvanté à Séchage Rapide  
 SYSTEM20 dégraissant solvanté à séchage lent  
 SYSTEM20 dégraissant solvanté à séchage lent  
 WIPE # 6 Dégraissant en Aérosol à Base de Solvant  
 GUIDE#7 Guide De Ponçage À Sec  
 Lingettes professionnelles MAXIMUM pour solvants  
 Tampons d'essuyage MAXIMUM  
 Tampons d'essuyage MAXIMUM  
 Masques Premium MAXIMUM  
 Combinaisons pour Peintre MAXIMUM  
 Combinaisons pour Peintre MAXIMUM  
 Combinaisons pour Peintre MAXIMUM  
 Combinaisons pour Peintre MAXIMUM  
 Combinaisons pour Peintre MAXIMUM  
 Disques abrasifs papier latex MAXIMUM P80  
 Disques abrasifs papier latex MAXIMUM P120  
 Disques abrasifs papier latex MAXIMUM P150  
 Disques abrasifs papier latex MAXIMUM P180  
 Disques abrasifs papier latex MAXIMUM P240

S2001/5 Boîte 5L  
 S2002/1 Boîte 1L  
 S2002/5 Boîte 5L  
 WIPE/AL Aérosol de 450ml  
 GUIDE/AL Aérosol de 450ml  
 MWPP/350 100-paquet  
 TRAG/10 10-paquet  
 TRAG/50 50-paquet  
 RESPV 1-paquet  
 COVER/M 1-paquet  
 COVER/L 1-paquet  
 COVER/XL 1-paquet  
 COVER/XXL 1-paquet  
 COVER/XXXL 1-paquet  
 ABD7/VP80 100-paquet  
 ABD7/VP120 100-paquet  
 ABD7/VP150 100-paquet  
 ABD7/VP180 100-paquet  
 ABD7/VP240 100-paquet

U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com). U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits. U-POL n'est pas responsable de la mauvaise utilisation ou de l'abus de ses produits et aucune garantie d'application n'est explicite ou implicite.

Pour toute autre information, veuillez nous contacter au [technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com) pour assistance.

U-POL Limited  
 Denington Road  
 NN8 2QH Wellingborough - United Kingdom  
 T +44 (0) 1933 230310  
[technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com) - [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com)

U-POL Netherlands B.V.  
 Hoorgoordreef 15  
 1101BA Amsterdam - Netherlands  
 T +31 20 240 2216  
[technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com) - [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com)